SELLADOR HIDRÓFUGO

graphenstone
nanotechnology coatings

SELLADOR HIDRÓFUGO es un Hidrofugante incoloro de acabado a base de siloxanos. Adecuado como protección hidrofugante de revoques y pinturas minerales, hormigón visto, elementos prefabricados de hormigón. Hormigón lavado, piedra arenisca calcárea y placas de fibrocemento. Protege de la lluvia ácida y de la suciedad atmosférica.

Consistencia	Líquido incoloro
Densidad	0,8 gr/L
Rendimiento	0,4 L/m2
Penetración mínima	2 mm. (Mínimo recomendado)
Intervalo entre capas	10 min.
Capas recomendadas	2 capas
Almacenamiento:	Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de heladas y evitando su exposición directa al sol.
Envasado	1L, 5L, 25L.
¿Por qué lo recomendamos?	Penetra profundamente en los poros del soporte. Una vez evaporado el disolvente, la sustancia activa se deposita en las paredes de los poros y reacciona químicamente con la humedad normal del material y del ambiente, desarrollando sus características hidrofugantes. Los poros se mantienen abiertos, por lo que se mantiene la permeabilidad al vapor de agua No forma película Alta resistencia a los álcalis Resistente a la interperie
Limpieza de Herramientas	Los utensilios deben limpiarse al acabar el uso con agua y jabón.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

Polg. Ind. Poliviso C/Herreros, 8. 41520. El Viso del Alcor. Sevilla. A-91854877. Telf/Fax: 955 292068
ISO-UNE-9001:2008 ISO-UNE-14001:2004 ISO UNE-EN 50001-2011 OHSAS-UNE 18001:2007 NºReg: 41/40783

graphenstone
nanotechnology coatings

Aplicaciones y observaciones generales

- Rehabilitación y restauración interior y exterior de edificios emblemáticos y antiguos. Puede utilizarse perfectamente en obra nueva.

- Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados con detergentes alcalinos. También deberán ser eliminados eventuales residuos de eflorescencia y cualquier otra sustancia que pueda perjudicar una buen adherencia con detergentes ácidos.

- Saturar el soporte con sellador hidrófugo sin presión, para evitar falta de adherencia y agrietamientos. No pulverizar.

- Aplicar dos manos abundantes, mojado sobre mojado en intervalos de 10 min.

- Ejecución. Se recomienda una penetración mínima de 2mm.

- La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5ºC ni superiores a 35ºC.
El soporte ha de estar seco.

- PRODUCTO INOCUO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Si es empleado para SATE de corcho natural, dejar las placas siempre en horizontal y bajo presión para evitar abarquillamiento de las mismas.

- Almacenamiento: Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de heladas y evitando su exposición directa al sol.

Certificaciones

* DIN 18363. Restricción del uso de orgánicos según Norma Alemana.
(Cumple las exigencias de la norma DIN 18.363, de acuerdo a los análisis, ensayos y Test Report No. B50028-001 , 14.04.2015)

Representación gráfica del envase original.
El contenedor original pudiese variar en color, diseño y envase.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

Polg. Ind. Poliviso C/Herreros, 8. 41520. El Viso del Alcor. Sevilla. A-91854877. Telf/Fax: 955 292068
ISO-UNE-9001:2008 ISO-UNE-14001:2004 ISO UNE-EN 50001-2011 OHSAS-UNE 18001:2007 NºReg: 41/40783